

Paint***Biamax*****Технические характеристики**

раздел 1

BIAMAX by Oikos – декоративная краска для интерьера с наполнителями отборной гранулометрии, на основе акриловых смол в водной дисперсии, паропроницаемая, очень устойчивая к истиранию и с Низким Воздействием на окружающую среду. Материал имеется в версии 03 (гранулометрия макс. 0,3 мм) и 07 (гранулометрия макс. 0,7 мм). Исходя из своей значительной покрываемости, BIAMAX можно использовать непосредственно в качестве окрашенной отделки для создания на стене неровного декора под старину, но также его можно использовать как подготовительный материал для создания прекрасных декоров. Благодаря своей увеличенной гранулометрии, BIAMAX 07 можно использовать также в качестве отделочной штукатурки белого цвета или же окрашенной.

BIAMAX владеет отличной покрываемостью и заполняющей способностью, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Декорирование внутренних стен.

Подготовка подложек

раздел 3

Очистить поверхность и удалить возможные отслаиваемые части. В случае если подложки старые или отваливающиеся, советуем нанести один слой NEOFIX by OIKOS. Если подложки в хорошем состоянии, нанести один слой грунта IL PRIMER by OIKOS.

Подождать минимум 8 часов, прежде чем наносить продукты отделки.

Способ нанесения

раздел 4

Эффект Anticato/под старину: нанести один слой BIAMAX, разведенного на 10%-15% питьевой водой при помощи большой кисти, перекрещивая мазки.

Эффект Intonaco/Под Штукатурку: однородно нанести два слоя BIAMAX 07 с интервалом между слоями 7÷8 часов шпателем из нерж. стали. До высыхания второго слоя приступить к разглаживанию и обработке поверхности лезвием при помощи пластмассовой затирки, круговыми движениями.

Отделка

раздел 5

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение	Эффект Intonaco/Под Штукатурку: BIAMAX 07 готов к использованию. Эффект Anticato/под старину: на 10÷15 % питьевой водой
Расход	Эффект Intonaco/Под Штукатурку: 1,2 кв.м/л в два слоя BIAMAX 07. Эффект Anticato/под старину: 3,5÷4 кв.м./л в один слой BIAMAX 07 4÷4,5 кв.м/л в один слой BIAMAX 03
Инструменты для нанесения	Большая кисть, затирка из нерж. стали, затирка пластмассовая.
Фиксирующие средства	NEOFIX, IL PRIMER
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%).
Время визуального высыхания	2 ÷ 3 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%).
Время полного высыхания	12 ÷ 14 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%).
Время до перекрашивания	6÷8 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, наполнители отборной гранулометрии, двуокись титана, органические и неорганические пигменты, добавки, облегчающие нанесение и образование пленки.
Удельный вес	1,6 +/- 3% (Белый)
Гранулометрия	BIAMAX 03: макс. 0,3 мм BIAMAX 07: макс. 0,7 мм
pH	8,5 ÷ 9,5
Вязкость	BIAMAX 03: 30.000 CPS +/- 5% Брукфилд (RVT 20)

	оборотов/мин при 25°C) VIAMAX 07: 37.500 CPS +/- 5% Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Бойтся мороза
Парогазопроницаемость (Sd)	VIAMAX 03: высокая ; Sd: 0,009 м (UNI EN ISO 7783-2:2001) VIAMAX 07: высокая ; Sd: 0,007 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Сопротивление отрыву и сцепление:	VIAMAX 03: 2 МПа, излом А/В (UNI EN ISO 4624-2006) VIAMAX 07: 2 МПа, излом А/В (UNI EN ISO 4624-2006)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/СЕ	VIAMAX 03 Класс принадлежности: А/а; VOC: 16 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л VIAMAX 07 Класс принадлежности: А/а; VOC: 26 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л
Цвет	Белый + цвета палитры Interior колеровочной системы DCS Decor Color System by Ойкос
Фасовка	1- 4 – 14 л

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких, как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Очистить поверхность и удалить возможные отслаиваемые части. В случае, если подложки старые или отшелушивающиеся, советуем нанести один слой NEOFIX by OIKOS. Если подложки в хорошем состоянии, нанести один слой грунта IL PRIMER by OIKOS.
Эффект Anticato/под старину: нанести один слой VIAMAX, разведенного на 10%-15% питьевой водой при помощи большой кисти, перекрещивая мазки.
Эффект Intonaco/Под Штукатурку: однородно нанести два слоя VIAMAX 07 с интервалом между слоями 7÷8 часов шпателем из нерж. стали. До высыхания второго слоя приступить к разглаживанию и обработке поверхности лезвием при помощи пластмассовой затирки, круговыми движениями.
Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу, за исключением строительных лесов.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.